

poliamidas, residuos, pirolizados, aceites de pirólisis

Identificadores

- **CAS:** 98219-56-8
- **N.C.E./EINECS:** 308-724-1

Clasificación

Sin clasificaciones disponibles

Clasificación RD1272

Sin clasificaciones disponibles

Simbolos

Sin simbolos disponibles

Notas

Aceite obtenido de la pirólisis de residuos de poliamida de 600°C a 800°C. Compuesto fundamentalmente de hidrocarburos aromáticos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C6 a C20 y otros hidrocarburos con un intervalo de ebullición aproximado de 50°C a 400°C.